

Mortier 25 KG DE MONTAGE



Carbone réduit



Résistance
du mortier



Fabriqué
en France



Domaine d'utilisation

Mortier éco-conçu avec réduction de carbone pour le montage de briques, de parpaings et de pierres. Mortier utilisé aussi pour les réparations et les scellements courants à l'intérieur comme à l'extérieur.



Mise en œuvre :

Mélanger, de préférence à la bétonnière, entre 3,0 et 3,6 litres d'eau pour 25 Kg jusqu'à la consistance voulue. Le mélange doit être homogène, onctueux et sans grumeaux. Ce dosage est à adapter afin d'obtenir une épaisseur de joint horizontal d'environ 10 à 15 mm après pose. Le temps d'utilisation d'une gâchée est d'environ 1h30. Dès le début de prise, le mortier ne pourra plus être malaxé ou réutilisé.



Consommation

50 Kg de mortier sec = pose de 1 m² de parpaings de 20x20x50 cm
1 sac de 25 Kg de mortier sec = 13 l de mortier prêt à l'emploi



Conditionnement :

Sac de 25 Kg - Palette de 56 sacs soit 1,400 tonne.



Précaution d'emploi :

La mise en œuvre doit s'effectuer à une température comprise entre +5°C et +30°C sur un support propre et nettoyé de tous éléments pouvant nuire à l'adhérence. Le support devra être humidifié avant application. Le béton, la brique, le parpaing et la pierre sont des supports admis. Le plâtre, la peinture et le bois sont des supports à exclure. Les travaux devront être protégés du froid, de la pluie et du vent. Ne jamais travailler sur un support gelé ou en cours de dégel.



Stockage et conservation :

La durée de conservation, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, est de 12 mois à partir de la date de fabrication.

* Résultats d'essais réalisés en laboratoire dans les conditions standards et pouvant varier suivant les conditions de mise en œuvre, la température et l'humidité.

Composition

- Sable 0/4
- Charges minérales
- Liants bas carbone

Norme

CE 2+

SACAMAT FRANCE décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit. Les dosages sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité - Photos non contractuelles - Suggestion d'emballage

SACAMAT
La construction durable

Tél. 03 22 25 27 25

Fax 03 22 25 27 28

contact@sacamat.com

SACAMAT FRANCE

Z.I. La Foraine de Lannoy - 80120 Rue

www.sacamat-france.com