

MORTIER DE MONTAGE 30 KG



Fabriqué
en France

Composition

- Sable 0/4
- Charges minérales
- Ciment haute performance



Résistance
du mortier

CE 2+



Domaine d'utilisation

Mortier de montage de briques, de parpaings et de pierres. Mortier utilisé aussi pour les réparations et les scellements courants à l'intérieur comme à l'extérieur.



Mise en œuvre :

Mélanger, de préférence à la bétonnière, avec environ 3,5 l d'eau pour 30 Kg jusqu'à la consistance voulue. Le mélange doit être homogène, onctueux et sans grumeaux. Ce dosage est à adapter afin d'obtenir une épaisseur de joint horizontal d'environ 10 à 15 mm après pose. Le temps d'utilisation d'une gâchée est d'environ 1h30. Dès le début de prise, le mortier ne pourra plus être malaxé ou réutilisé.

50 kg
m²
de par-
paings

Consommation

50 Kg de mortier sec = pose de 1 m² de parpaings de 20x20x50 cm
1 sac de 30 Kg de mortier sec = 15 l de mortier prêt à l'emploi



Conditionnement :

Sac de 30 Kg - Palette de 42 sacs soit 1,260 tonne - Palette consignée



Précaution d'emploi :

La mise en œuvre doit s'effectuer à une température comprise entre +5°C et +30°C sur un support propre et nettoyé de tous éléments pouvant nuire à l'adhérence. Le support devra être humidifié avant application. Le béton, la brique, le parpaing et la pierre sont des supports admis. Le plâtre, la peinture et le bois sont des supports à exclure. Les travaux devront être protégés du froid, de la pluie et du vent. Ne jamais travailler sur un support gelé ou en cours de dégel.



Stockage et conservation :

La durée de conservation, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, est de 12 mois à partir de la date de fabrication.

* Résultats d'essais réalisés en laboratoire dans les conditions standards et pouvant varier suivant les conditions de mise en œuvre, la température et l'humidité.

SACAMAT FRANCE décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit. Les dosages sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité - Photos non contractuelles - Suggestion d'emballage

SACAMAT
La construction de qualité

Tél. 03 22 25 27 25

Fax 03 22 25 27 28

contact@sacamat.com

SACAMAT FRANCE

Z.I. La Foraine de Lannoy - 80120 Rue

www.sacamat-france.com