

SABLE À ENDUIRE

Granulométrie 0/2



Fabriqué
en France

Norme
NF EN
13139



Domaine d'utilisation

Montage de briques, de
parpaings, de pierres -
Jointoiement entre briques ou
pierres - Enduit de façades



Dosage

	Mortier bâtard	Mortier bâtard
Utilisation	Assemblage de briques type 6x11x22 pour environ 35m ² de murs	Mortier pour joints de pierre pour environ 10m ² de gros joints
Nombre de litres de mortier	1000	180
Ciment 32,5 R Sac de 35 Kg	5 sacs	1 sac
Chaux NHL	5 sacs	1 sac
Sable type 0/2 Sac de 35 kg	50 sacs	8 sacs
Eau	200	40

	Mortier	Mortier bâtard	Mortier bâtard
Utilisation	Première couche : ep. de 3 à 5 mm gobetis d'accrochage	Deuxième couche : ep. de 15 à 20 mm corps d'enduit	Troisième couche : ep. de 5 à 7 mm finition
Nombre de litres de mortier	150	600	200
Ciment 32,5 R Sac de 35 Kg	2 sacs	4 sacs	1 sac
Chaux NHL	-	2 sacs	1 sac
Sable type 0/2 Sac de 35 kg	6 sacs	26 sacs	10 sacs
Eau	35	120	40

Enduit de façades traditionnel sur support béton, briques ou pierres dures pour environ 30m².

Conditionnement :

Sac de 35kg – Palette de 40 sacs soit 1,400 tonne - Palette consignée
Big bag de 1,500 tonne - nous consulter
Possibilité d'avoir un sable de couleur blanche - nous consulter

La couleur et l'aspect de nos produits varie en fonction de la région d'extraction

SAC MAT
La construction de qualité

Tél. 03 22 25 27 25
Fax 03 22 25 27 28
contact@sacamat.com

SACAMAT FRANCE
Z.I. La Foraine de Lannoy - 80120 Rue
www.sacamat.com

Les dosages sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

Photos non contractuelles - Suggestion d'emballage