

MORTIER FIN

25 KG



Fabriqué
en France

Composition

- Sable 0/2
- Charges minérales
- Ciment haute performance
- Adjuvants

0/2

Granulométrie



Domaine d'utilisation

Mortier fin 0/2 spécialement conçu pour les joints, l'enduit de surfacage, les petites réparations, les petits scellements ou le montage sur des supports tels que les briques, les parpaings et les pierres à l'intérieur comme à l'extérieur.

L'épaisseur d'application varie de 5 à 10 mm par passe.

Mise en oeuvre :

Mélanger, de préférence à la bétonnière, avec environ 3,5 l d'eau pour 25 Kg jusqu'à la consistance voulue. Le mélange doit être homogène, onctueux et sans grumeaux.

Le temps d'utilisation d'une gâchée est d'environ 1h30. Dès le début de prise, le mortier ne pourra plus être malaxé ou réutilisé.

Consommation

20 Kg de mortier sec = 1 m² d'enduit pour 1 cm d'épaisseur

1 sac de 25 Kg de mortier sec = 13 l de mortier prêt à l'emploi

1 sac de 25 Kg de mortier sec = 1,25 m² d'enduit pour 1 cm d'épaisseur

Conditionnement :

Sac de 25 Kg – Palette de 48 sacs soit 1,200 tonne – Palette perdue

Précaution d'emploi :

La mise en oeuvre doit s'effectuer à une température comprise entre +5°C et +30°C sur un support propre et nettoyé de tous éléments pouvant nuire à l'adhérence. Le support devra être humidifié avant application.

Le béton, la brique, le parpaing et la pierre sont des supports admis.

Le plâtre, la peinture et le bois sont des supports à exclure.

Les travaux devront être protégés du froid, de la pluie et du vent. Ne jamais travailler sur un support gelé ou en cours de dégel.

Stockage et conservation :

La durée de conservation, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, est de 12 mois à partir de la date de fabrication.

SACAMAT FRANCE décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévisibles dans la mise en oeuvre du produit. Les dosages sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité - Photos non contractuelles - Suggestion d'emballage

SAC MAT
La construction de qualité

Tél. 03 22 25 27 25

Fax 03 22 25 27 28

contact@sacamat.com

SACAMAT FRANCE

Z.I. La Foraine de Lannoy - 80120 Rue

www.sacamat.com